

**KLEMMFILZ KF 2 – 035**

Eigenschaft	Kenngrößen und Messwerte	DIN
Material	Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/ 69 Anmerkung Q	-
Anwendungsgebiet	DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschoßdecke; WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise	4108-10
Euroklasse	A1 (nichtbrennbar)	EN 13 501
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, $\lambda$ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	0,035 W/mK 035	EN 13 162 18 165
Grenzabmaße für die Dicken, T	T2	EN 13 162
Temperaturverhalten	Verwendung bis 150 °C	-
Spezifische Wärmekapazität, c	0,84 kJ/(kg·K)	-
Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl, $\mu$	~ 1	EN 12 086
Strömungswiderstand, AF	≥ 5 kPa·s/m <sup>2</sup>	EN 13 162 52 213
Brandschutz	F 30-B, F 90-B (Einzelheiten gemäß Prüfzeugnis)	4102
Anwendungshinweis	z.B. für Wärme- und Schalldämmung von Steildächern und Holzbalkendecken nach DIN 4108 in Verbindung mit dem SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEM SKS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUPERBRANDuo – Variable Dampfbremssolie <math>s_d</math> Wert 0,2 m - 5,0 m</li> <li>• SUPERFOL – Dampfbremssolie mit festem <math>s_d</math> Wert ≥ 100 m</li> <li>• SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband</li> <li>• SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremssolien an Durchdringungen</li> <li>• SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremssolien</li> <li>• TACKERDICHTDs – Dicht- und Schalldämmband</li> <li>• DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremssolie an massive Bauteile</li> <li>• SUPEREASYks – Klebedichtschauch von der Rolle</li> </ul>	
Verarbeitungshinweise	Beim Umgang mit Mineralwolledämmstoffen sind die in Abschnitt 4 des Teils 1 der TRGS 521 (Ausgabe 05/2002) aufgeführten allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene zu beachten. Daraus folgende Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z.B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken).</li> <li>• Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen.</li> <li>• Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (unsere Empfehlung: erst nach Abwaschen des Staubes).</li> <li>• Bei starker Staubentwicklung oder Überkopparbeiten geeignete Schutzbrille tragen.</li> <li>• Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen.</li> </ul>	

**Lieferformen KF 2 – 035**

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Lieferform		
			Paket	Palette	
			Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket	Paket / Palette	m <sup>2</sup> / Palette
120	1200	4800	5,76	24	138,24
140	1200	4000	4,80	24	115,20
160	1200	3500	4,20	24	100,80
180	1200	3200	3,84	24	92,16
200	1200	2800	3,36	24	80,64
220	1200	2800	3,36	18	60,48
240	1200	2600	3,12	18	56,16



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter [www.superglass.de](http://www.superglass.de)). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

**Technische Fragen?**  
Wir helfen Ihnen weiter:  
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0  
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99