

KLIMAFOL – Dampfbremssfolie

Eigenschaft	Kenngößen und Meßwerte	DIN
Material	Spezielle Rezeptur auf Basis von Polyolefine	-
Euroklasse	Schwer entflammbar B 1 (schwerentflammbar)	4102 - 1
Reißfestigkeit, N / mm ²	längs: > 33 quer: > 23	EN 12311 - 2
Reißdehnung	längs: > 290 % quer: > 390 %	EN 12311 - 2
Weiterreißfestigkeit, N / mm ²	längs: > 15 quer: > 14	EN 12310 - 1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, s _d	~ 2 m (fix) - 0 / + 1 m	EN 12 572
Temperaturbeständigkeit	- 20 ° C bis + 60 ° C Vor UV - Strahlung schützen!	-
Lieferdicke	0,075 mm	-
Anwendungshinweise	als Dampfbremse und Wind- bzw. Luftsperr bei nach außen diffusionsoffenen Dämmkonstruktionen im Steildach, bei obersten Geschossdecken sowie innenseitiger Dämmung von Außenwänden.	

Lieferformen KLIMAFOL			
	Packet	Palette	
Abmessung mm / Rolle	m ² / Rolle	Rolle / Palette	m ² / Palette
2000 X 30000	60	60	3600



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de) auf Anfrage erfolgt Übersendung.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99