

KASSETTENDÄMMPLATTE KP - 040

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/ 69 Anmerkung Q	-
Anwendungsgebiet	WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung WTR Dämmung von Raumtrennwänden	4108-10
Euroklasse	A1 (nichtbrennbar)	EN 13 501
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	0,040 W/mK 040	Z-23.15-1459
Grenzabmaße für die Dicken, T	T3	EN 13 162
Temperaturverhalten	Verwendung bis 150 °C	-
Spezifische Wärmekapazität, c	0,84 kJ/(kg · K)	-
Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl, μ	1 - 2	EN 12 086
Feuchtigkeitsverhalten	WL(P)	EN 13 162
Strömungswiderstand, AF	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$	EN 13 162
Anwendungshinweise	Für die Wärmedämmung von Stahlkassettensystemen, wie sie bei zweischaligen Hallenaußenwänden verwendet werden. Nicht für die außenseitige Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten Fassadenbekleidungen (mit oder ohne offene(n) Fugen) geeignet. In solchen Konstruktionen sind die SUPERGLASS Fassadendämmplatten FP zu verwenden.	
Verarbeitungshinweise	Beim Umgang mit Mineralwollendämmstoffen sind die in Abschnitt 4 des Teils 1 der TRGS 521 (Ausgabe 05/2002) aufgeführten allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene zu beachten. Daraus folgende Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z.B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken). • Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen. • Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (unsere Empfehlung: erst nach Abwaschen des Staubes). • Bei starker Staubentwicklung oder Überkopparbeiten geeignete Schutzbrille tragen. • Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen. 	

Lieferformen KP - 040					
			Paket	Palette	
Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Paketeinheit m ² / Paket	Paket / Palette	m ² / Palette
100	600	1250	3,75	20	75,00
120	600	1250	3,00	20	60,00
140	600	1250	3,00	20	60,00



Weitere Stärken auf Anfrage

Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99