

SUPERBRANDUO – DAMPFBREMSFOLIE

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Polyamid Fläche: 60 m ² Länge: > 30 m Breite: 2 m (+ 0,2 m / - 0 m)	-
Euroklasse Baustoffklasse	Es besteht zur Zeit noch keine Prüfnorm B 1 (schwerentflammbar)	4102 -1
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C	-
Lichtbeständigkeit	Muss wie alle PE-Folien unbedingt vor Licht geschützt werden.	-
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, s _d	0,2 ≤ s _d ≤ 5,0 m (feuchtevariabel)1)	EN 12 572
Lieferdicke	ca. 0,06 mm	-
Wasserdichtheit	W 1,2 kPa	EN 1928
Anwendungshinweise	<p>Als Dampfbremsfolie für nach außen diffusionsoffene und diffusionsgeschlossene Steildächer und Holzbalkendecken nach DIN 4108 in Verbindung mit den SUPERGLASS Klebe- und Dichtprodukten. Besonders geeignet bei Konstruktionen mit Schalungen und möglicher erhöhter eingebauter Holzfeuchte sowie bei Sichtfachwerk-Außenwänden.</p> <p>Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband • SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien • TACKERDICHTDs – Dicht- und Schalldämmband • DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremsfolie an massive Bauteile • SUPEREASYks – Klebedichtschauch von der Rolle 	

1) Der variable s_d-Wert der SUPERBRANDUO kann nur mit einem dynamischen Berechnungsprogramm erfasst werden (z.B. gemäß Literaturangabe [10] in DIN 4108-3: 2001-07). Deshalb wurde vom Fraunhofer Institut Holzkirchen festgelegt, dass bei der Berechnung nach einem statischen Verfahren (DIN 4108-3: 2001-07 Punkt 4.2. bzw. A 6.2, z.B. Verf. nach Glaser) mit einem festen s_d-Wert von 2,5 m für die SUPERBRANDUO zu rechnen ist.

Lieferformen SUPERBRANDUO					
			Paket	Palette	
Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² / Rolle	Rolle / Palette	m ² / Palette
0,06	2000	30000	60	70	4200



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99