

SUPEREASYks – KLEBEDICHTSCHLAUCH

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Klebstoffträger	Trägerfolie PE weiß	-
Klebstoff	Zwei abgestimmte Acrylatklebeschichten	-
Klebkraft	Auf bauüblichen Untergründen > 20 N / 25 mm	-
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 85 °C	-
Verarbeitungstemperatur	Ab - 5 °C bis + 40 °C	-
Wartezeit	Keine	-
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	-
Schwitzwasserbeständigkeit	Sehr gut	-
Lagerfähigkeit	24 Monate bei Lagertemperatur + 5 °C bis + 40 °C	-
Anwendungshinweise	<p>Mit dem einzigartigen, schlauchförmigen Abdichtungselement aus einer Dampfbremssfolie mit zwei unterschiedlichen Klebeschichten werden Dampfbremssfolien wie die SUPERBRANDUO und SUPERFOL nach DIN 4108 luftdicht an den Baukörper angeschlossen.</p> <p>Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERBRANDUO – Variable Dampfbremssfolie s_d Wert 0,2 m - 5,0 m • SUPERFOL – Dampfbremssfolie mit festem s_d Wert \geq 100 m • SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband • SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremssfolien an Durchdringungen • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremssfolien • TACKERDICHTDS – Dicht- und Schalldämmband • DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremssfolie an massive Bauteile 	

Lieferformen SUPEREASYks

		Karton	Palette	
Breite mm	Länge m / Rolle	Rollen / Karton	Karton / Palette	Rollen / Palette
25	30	16	42	672



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99