

SUPERSAN – KLEBEBAND

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Klebstoffträger	70 µm LDPE-Folie bedruckt	-
Klebstoffzwischeneträger	Polyestergelege	-
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat, lösungsmittelfrei	-
Klebkraft	ca. 35 N / 25 mm	DIN EN 1939
Klebstoffauftrag	200 g/m ²	-
Abdeckmaterial	Silikonisiertes Papier	-
Temperaturbereich	- 40 °C bis + 100 °C	-
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	-
Stärke / Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,26 mm	-
Lagerfähigkeit	24 Monate bei Lagertemperatur + 5 °C bis + 40 °C	-
Anwendungshinweise	<p>Für die Verklebung der SUPERBRANduo oder SUPERFOL Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken und Rohren.</p> <p>Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERBRANduo – Variable Dampfbremsfolie s_dWert 0,2 m - 5,0 m • SUPERFOL – Dampfbremsfolie mit festem s_dWert ≥ 100 m • SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien • TACKERDICHTos – Dicht- und Schalldämmband • DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremsfolie an massive Bauteile • SUPEREASYks – Klebedichtschauch von der Rolle 	

Lieferformen SUPERSAN				
		Karton	Palette	
Breite mm	Länge m / Rolle	Rollen / Karton	Karton / Palette	Rollen / Palette
60	25	10	42	420



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99