

WÄRMEDÄMMFILZ WF 1 - 040

| Eigenschaft | Kenngroßen und Messwerte | DIN |
|---|--|---------------------|
| Material | Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/ 69 Anmerkung Q | - |
| Anwendungsgebiet Anwendungstyp | DAD-dk Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen | 4108 - 10 |
| Euroklasse | A1 (nichtbrennbar) | EN 13 501 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) | 0,040 W/mK 040 | Z - 23.15 -1459 |
| Grenzabmaße für die Dicken, T | T2 | EN 13 162 |
| Temperaturverhalten | Verwendung bis 150 °C | - |
| Spezifische Wärmekapazität, c | 0,84 kJ/(kg·K) | - |
| Wasserdampf - Diffusionswiderstandszahl, μ | 1-2 | EN 12 086 |
| Strömungswiderstand, AF | $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ | EN 13 162 52 213 |
| Schallschutz | Schallschutz – Nachweise für verschiedene zweischalige Trapezblech – Dächer mit bewertetem Schalldämm – Maß Rw von bis zu 45 dB. Details und Prüfzeugnisse auf Anfrage erhältlich. | 4109 |
| Anwendungshinweise | Für die Wärme- und Schalldämmung von zweischaligen Blechdächern und als Wärmedämmung in Kaldächern. | |
| Verarbeitungshinweise | Beim Umgang mit Mineralwolledämmstoffen sind die in Abschnitt 4 des Teils 1 der TRGS 521 (Ausgabe 05/2002) aufgeführten allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene zu beachten. Daraus folgende Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z.B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken). • Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen. • Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (unsere Empfehlung: erst nach Abwaschen des Staubes). • Bei starker Staubentwicklung oder Überkopparbeiten geeignete Schutzbrille tragen. • Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen. | |

Lieferformen WF 1 - 040

| Dicke mm | Breite mm | Länge mm | Lieferform | | |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Paket | Palette | |
| | | | Paketeinheit m ² / Paket | Paket / Palette | m ² / Palette |
| 80 | 1200 | 8500 | 10,20 | 18 | 183,60 |
| 100 | 1200 | 7500 | 9,00 | 18 | 162,00 |
| 120 | 1200 | 6500 | 7,80 | 18 | 140,40 |
| 140 | 1200 | 5000 | 6,00 | 24 | 144,00 |
| 160 | 1200 | 4500 | 5,40 | 24 | 129,60 |
| 180 | 1200 | 4000 | 4,80 | 24 | 115,20 |
| 200 | 1200 | 3500 | 4,20 | 24 | 100,80 |
| 220 | 1200 | 3300 | 3,96 | 24 | 95,04 |
| 240 | 1200 | 3000 | 3,60 | 18 | 64,80 |



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99