

# X-FOAM MSP Extruder

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, frei von FCKW, HFCKW und HFCKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Geschlossenzelliger, indigoblau eingefärbter Dämmstoff mit angerauter Oberfläche. Platten mit glatten Kanten.	-
Anwendungsgebiete	WAP Außendämmung der Wand unter Putz (im Sockel- und Wärmebrückenbereich) DEO Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen WI Innendämmung der Wand	4108-10
Baustoffklasse	B1 (schwerentflammbar)	DIN 4102
Euroklasse	E (normalentflammbar)	EN 13 501
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, $\lambda$	0,035 W/mk (20 mm)	EN 12 667
Grenzabmaße für die Dicken, T	T1	EN 13 164
Temperaturverhalten	Verwendung bis 75 °C	-
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl, $\mu$	200 – 80 (dickenabhängig)	EN 12 086
Wasseraufnahme durch Diffusion, WD(V)3	≤ 3 Vol.-% (dickenabhängig)	EN 12 088
Wasseraufnahme bei langfristigem Untertauchen, WL(T)0,7	0,25 Vol.-%	EN 12 087
Frost- Tau-Wechselbeanspruchung, FT 2	≤ 1 Vol.-%	EN 12 091
Druckspannung, CS(10), bei 10% Stauchung	200 kPa bzw. kN/m <sup>2</sup>	EN 826
Haftfestigkeit auf Beton	• Nicht geprüft	-
Beständigkeit	• Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche, Humus • Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer, ölige Holzschutzmittel • Kein Nährboden für Mikroorganismen, verrottungsfest	-
Abmessung	1250 x 600 mm	-
Lieferdicke	20 mm	-
Anwendungshinweis	Einzusetzen als Putzträgerplatte im Wärmebrückenbereich, im Innenausbau sowie unter Nass- und Trockenestrichen	-

Lieferformen X-FOAM MSP Extruder					
Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> / Paket	Paket / Palette	m <sup>2</sup> / Palette
20	600	1250	15,00	12	180,00

Lieferformhinweis:  
Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter [www.superglass.de](http://www.superglass.de)). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

**Technische Fragen?**  
Wir helfen Ihnen weiter:  
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0  
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99