

TECHNISCHES DATENBLATT

SUPERFOAM 300 SF EXTRA



MATERIAL:

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, frei von HBCD, FCKW, HFCKW und HFKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Geschlossenzelliger, sandgelb eingefärbter Dämmstoff mit verdichteter, glatter Oberfläche und hoher Druckbelastbarkeit. Platten mit Stufenfalz.

ANWENDUNGSGEBIETE NACH DIN 4108-10:

- PB-dh Außenliegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – hohe Druckbelastbarkeit
- PW-dh Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – hohe Druckbelastbarkeit
- DAA-dh Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen – hohe Druckbelastbarkeit
- DUK-dh Außendämmung des Dachs, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach) – hohe Druckbelastbarkeit
- DEO-dh Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen – hohe Druckbelastbarkeit



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	TECHNISCHE DATEN	NORMEN
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ , W/(m·K)	0,036 (160 – 200 mm)	DIN 4108-10
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, λ_D , W/(m·K)	0,035 (160 – 200 mm)	EN 13164
Euroklasse	E (normalentflammbar)	EN 13 501
Grenzabmessung für die Dicken, T_i	1	EN 13164
Temperaturverhalten (vor Umwelteinflüssen und direkter Sonnenstrahlung schützen)	Verwendung bis 70 °C	-
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (dickenabhängig), μ	150 – 50	EN 12 086
Wasseraufnahme durch Diffusion (dickenabhängig), $WD (V) 3$	≤ 3 Vol.-%	EN 12 088
Wasseraufnahme bei langfristigem Untertauchen, $WL (T) 0,7$	$\leq 0,7$ Vol.-%	EN 12 087
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung, $FT CD 1$	≤ 1 Vol.-%	EN 12 091
Druckspannung bei 10 % Stauchung, $CS (10)$	300 kPa bzw. kN/m ²	EN 826
Langzeit-Kriechverhalten, $CC (2/1,5/50)$ (Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre, Stauchung < 2 %)	130 kPa bzw. kN/m ²	EN 1606
Bemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten (f_{cd}) bei einlagiger oder mehrlagiger Verlegung in Abhängigkeit der Materialdicke	$160 \leq d \leq 200$ 160 kPa bzw. kN/m ²	Z-23.34-2130
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, $DS (TH)$	≤ 5 % (70 °C; 90 % r.F.)	EN 1604
Verformung unter Druck- und Temperaturbelastung, $DLT (2) 5$	≤ 5 % (Last 40 kPa, 70 °C)	EN 1605
Abmessungen	1.265 × 615 mm (Nutzmaß: 1.250 × 600 mm)	

SUPERFOAM 300 SF EXTRA

ABMESSUNGEN UND LIEFERFORMEN SUPERFOAM 300 SF EXTRA*

Dicke/mm	Breite/mm	Länge/mm	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette
160	600	1.250	2,25	10	22,50
180	600	1.250	1,50	14	21,00
200	600	1.250	1,50	12	18,00

*Plattenmaß: 1.265 x 615 mm

Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS-Preislisten.

ARBEITSSICHERHEIT:

Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten und an Kelleraußenwänden, bei Flach- und Umkehrdächern, unter Industriefußböden sowie unter Nass- und Trockenestrichen.

Als Bitumendickbeschichtungen im Perimeterbereich können u. a. die Produkte der Saint-Gobain Weber GmbH verwendet werden. Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien und Herstellerangaben sind zu beachten.

Als Trennlage zwischen dem Beton bzw. dem Estrich und der Dämmung kann u. a. die SUPERGLASS SUPERFOL-Dampfbremsfolie in Kombination mit dem SUPERFORTE-Klebeband für die Folienüberlappungen verwendet werden.

Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche und Humus. Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer und ölige Holzschutzmittel. Kein Nährboden für Mikroorganismen, da verrottungsfest.



www.sg-weber.de

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter www.superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

Technische Infos und Verlegeanleitungen

superglass.de

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 • 67059 Ludwigshafen am Rhein
Tel. 0621 501 600 • Fax 0621 501 699 • superglass.de • superglass24.de

TD 300 SF EXTRA // Seite 2 von 2 // 10 2024

SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!