



Materialeigenschaften nach DIN EN 13164

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, frei von FCKW, HFCKW und HFKW sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. Geschlossenzelliger, sandgelb eingefärbter Dämmstoff mit verdichteter, glatter Oberfläche und extrem hoher Druckbelastbarkeit. Platten mit Stufenfalz.

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

- PB-dx Außenliegende Wärmedämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – extrem hohe Druckbelastbarkeit
- PW-dx Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich (außerhalb der Abdichtung) – extrem hohe Druckbelastbarkeit
- DAA-dx Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen – extrem hohe Druckbelastbarkeit
- DUK-dx Außendämmung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach) – extrem hohe Druckbelastbarkeit
- DEO-dx Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen – extrem hohe Druckbelastbarkeit

Technische Eigenschaften	Technische Daten			Normen
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, λ , W/(m·K)	0,036 (80 – 120 mm)			DIN 4108-10
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, λ_D , W/(m·K)	0,035 (80 – 120 mm)			EN 13164
Euroklasse	E (normalentflammbar)			EN 13 501
Grenzabmessung für die Dicken, T_i	1			EN 13 162
Temperaturverhalten (vor Umwelteinflüssen und direkter Sonnenstrahlung schützen)	Verwendung bis 70 °C			-
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (dickenabhängig), μ	150 – 100			EN 12 086
Wasseraufnahme durch Diffusion (dickenabhängig), W_D (V) 3	≤ 3 Vol.-%			EN 12 088
Wasseraufnahme bei langfristigem Untertauchen, W_L (T) 0,7	≤ 0,7 Vol.-%			EN 12 087
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung, FT CD 1	≤ 1 Vol.-%			EN 12 091
Druckspannung bei 10 % Stauchung, C_S (10)	700 kPa, bzw. kN/m ²			EN 826
Langzeit-Kriechverhalten, C_C (2/1,5/50) (Zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre, Stauchung < 2 %)	240 kPa, bzw. kN/m ²			EN 1606
Bemessungswert der Dauerdruckspannung unter Gründungsplatten (f_{cd}) bei einlagiger oder mehrlagiger Verlegung in Abhängigkeit der Materialdicke.	Dicke in mm	Einlagig	Mehrlagig	Z-23.34-1987
	80 ≤ d ≤ 120	340	250	
	120 < d ≤ 200	250	-	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, DS (TH)	≤ 5 % (70 °C; 90 % r.F.)			EN 1604
Verformung unter Druck- und Temperaturbelastung, DLT (2) 5	≤ 5 % (Last 40 kPa, 70 °C)			EN 1605
Abmessung	1.265 x 615 mm (Nutzmaß: 1.250 x 600 mm)			

Anwendungshinweise **Weitere technische Infos und Zulassungen unter www.superglass.de**

Gemäß den Zulassungen einzusetzen als Perimeterdämmung unter lastabtragenden Bodenplatten und an Kelleraußenwänden, bei Flach- und Umkehrdächern, unter Industriefußböden sowie unter Nass- und Trockenestrichen. Als Bitumendickbeschichtungen im Perimeterbereich können u. a. die Produkte der Saint-Gobain Weber GmbH verwendet werden. Die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien und Herstellerangaben sind zu beachten. Als Trennlage zwischen dem Beton, bzw. dem Estrich und der Dämmung kann u. a. die SUPERGLASS SUPERFOL-Dampfbremssfolie in Kombination mit dem SUPERFORTE-Klebeband für die Folienüberlappungen verwendet werden. Beständig gegen Zement, Kalk, Gips, Jauche und Humus. Unbeständig gegen Lösungsmittel, Treibstoff, Mineralöle, Teer und ölige Holzschutzmittel. Kein Nährboden für Mikroorganismen, da verrottungsfest.



www.sg-weber.de

Abmessungen und Lieferformen SUPERFOAM 700 SF

Dicke/mm	Breite*/mm	Länge*/mm	m ² /Paket	Pakete/Palette	m ² /Palette	R _D
80	600	1.250	3,75	12	45,00	2,25
100	600	1.250	3,00	12	36,00	2,85
120**	600	1.250	3,00	10	30,00	3,30



* Plattenmaß: 1.265 x 615 mm ** Dicke 120 mm auf Anfrage erhältlich
Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS-Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter www.superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.